

Tabell A.3 Dimensjonstoleranser i henhold til NS-EN-1342-Gatestein

Dimensjonstoleranser i forhold til nominelt format

	Lengde og bredde	Høyde	
		Klasse 1 (T1)	Klasse 2 (T2)
Mellom to sider som er råsplittet ^{a)}	± 15 mm	± 30 mm	± 15 mm
Mellom en råsplittet ^{a)} og en bearbeidet side ^{b)}	± 10 mm	± 30 mm	± 10 mm
Mellom to bearbeidede sider	± 5 mm	± 30 mm	± 5 mm

Planhet/ ruhet i overflaten (maks. fordypninger og forhøyninger)

Råkilt	Behandlet
5 mm	3 mm

For stein som skal brukes til buesetting kan 10 % av steinene i leveransen ha mål som ligger opptil 10 mm utenfor ovennevnte toleranser. En splittet sides avvik fra rettviklethet i forhold til toppflaten kan være maks 15 mm.

^{a)} Grov tilhogd side, for eksempel kilt, splittet (knekket) e.l.

^{b)} For eksempel flammebehandlet, maskinhamret, hogd.