



Naturstein – egenskaper

Egenskaper/forhold som prøves	Prøvingsmetode	Plater <u>NS-EN 1341</u>	Gatestein <u>NS-EN 1342</u>	Kantstein <u>NS-EN 1343</u>	Aksepteringskriterier
Dimensjoner	Gitt i produktstandardene, men samsvarer med metoder spesifisert i tabell A.5.2	X	X	X	Måling på en tilfeldig stein skal ikke avvike mer enn de tillatte avvik som er deklart.
Overflateplanhet		X	X	X	
Ruhet i overflaten		X	X		
Bøystrekkfasthet		X		X	Dersom det gjennomføres prøvinger på levert materiale, skal ingen enkeltprøve gi mindre (gjelder bøystrekkfasthet, trykkfasthet, frostmotstand og sklisikethet/ friksjon) eller større (gjelder slitasjemotstand) verdier enn de deklarte.
Trykkfasthet			X		
Frostmotstand		X	X	X	
Slitasjemotstand, se punkt A.4.3		X	X		
Sklisikethet/friksjon, se punkt A.4.3		X	X		
Vannabsorpsjon		X	X	X	
Petrografi, se punkt A.4.2		X	X	X	
Utseende		X	X	X	