



Naturstein – gatestein

Tabell A.3 — Dimensjonstoleranser i henhold til NS-EN 1342 – Gatestein

GATESTEIN (NS-EN 1342)			
Dimensjonstoleranser i forhold til nominelt format			
	Lengde og bredde	Høyde	
		Klasse 1 (T1)	Klasse 2 (T2)
Mellom to sider som er råsplittet ^{a)}	± 15 mm	± 30 mm	± 15 mm
Mellom en råsplittet ^{a)} og en bearbeidet side ^{b)}	± 10 mm	± 30 mm	± 10 mm
Mellom to bearbeidede sider	± 5 mm	± 30 mm	± 5 mm
Planhet/ruhet i overflaten (maks. fordypninger og forhøyninger)			
		Råkilt	Behandlet
		5 mm	3 mm
For stein som skal brukes til buesetting, kan 10 % av steinene i leveransen ha mål som ligger opptil 10 mm utenfor ovennevnte toleranser.			
En splittet sides avvik fra rettvinklethet i forhold til toppflaten kan være maks. 15 mm.			
^{a)} Grovt tilhogd side, for eksempel kilt, splittet (knekket) e.l. ^{b)} For eksempel flammebehandlet, maskinham ret, hogd.			